Codice BP-0001

Lince – Thermos in acciaio inox 500 ml

Acciaio Inox · 500 ml · prodotto in China

borracce-personalizzate.it/p/lince-thermos-in-acciaio-inox-500-ml/

INDICE DI TRASPARENZA

70 /100

Misura quanto di questo prodotto è documentato, con le fonti: ogni punto corrisponde a un dato preso da un documento del fabbricante o del laboratorio. Non è un giudizio ambientale.

Le voci dell'indice

Riciclato e riciclabilità	0/15	Non disponibile
Istruzioni d'uso	5/5	Documentato
Composizione dei materiali	10/20	Parziale
Impronta di CO2	5/10	Parziale
Temperature e lavaggio	5/5	Documentato
Test di laboratorio	15/15	Documentato
Idoneità al contatto con alimenti	15/15	Documentato
Origine e responsabile UE	15/15	Documentato

I dati documentati

Impronta di CO2 stimata	1,93 kg CO2e per pezzo (materiali 1,58 · trasporto 0,35). Stima dalla materia prima al magazzino in Italia, fattori UK DESNZ GHG conversion factors 2026; stima semplificata (composizione o origine non complete).
A contatto con la bevanda	Stainless Steel 304, Polypropylene (PP), Silicone
Paese di produzione	China
Responsabile nell'UE	Mid Ocean Brands BV (MOB), PO BOX 644, 6710 BP Ede (NL) · DOC@reclamond.com
Conformità	Regulation (EC) 1935/2004 · Regulation (EC) 2023/2006 · Regulation (EU) 10/2011 · Regulation (EU) 2023/988

Test di laboratorio superati	ammine aromatiche, cadmio, composti volatili, ftalati, IPA, lavastoviglie, metalli pesanti, migrazione nei liquidi, organostannici, piombo, senza BPA (AGC – Attestation of Global Compliance, apr.17,2024)
Temperature e lavaggio	Bevande da 0 a 70 °C; mantiene caldo fino a 10 ore; lavabile in lavastoviglie (test di laboratorio superato)
Istruzioni d'uso	Questo prodotto può emettere un odore quando è nuovo. Si consiglia di lavare e asciugare accuratamente prima dell'uso. Pulire utilizzando solo acqua calda e detergenti delicati, non utilizzare detergenti contenenti candeggina o cloro. Non riempire eccessivamente poiché il liquido potrebbe fuoriuscire. Non adatto per bevande gassate, alcoliche o a base acida. Fare attenzione durante l'apertura.

Metodo e fonti
Metodo v1. Dati estratti dai documenti del fabbricante (dichiarazione di conformità, dichiarazione di sostenibilità, manuale) e dai rapporti di laboratorio, aggiornati al 22/10/2026. Se un dato manca, la voce vale 0 punti. I documenti sono disponibili su richiesta. Come lo calcoliamo: borracce-personalizzate.it/come-calcoliamo-impronta-trasparenza/